

# Mercasol 607

## Høypenetrerende transport beskyttelse

### Generelt

Mercasol 607 er en løsningsmiddelbasert penetrerende transparent korrosjonsbeskyttelsesfilm som gir en voksaktig overflate. Med sine gode penetrasjonsegenskaper, Mercasol 607 er spesielt egnet for maskindeler og wire med trange åpninger. Basert på voks og sulfonat gjør at det får meget gode beskyttelsesegenskaper i en lang periode. Det kan anbefales å benytte to lag på svært utsatte overflater.

### Bruksområde

Mercasol 607 er en beskyttelsesfilm med meget gode penetrasjonsegenskaper, som er spesielt beregnet for å bli benyttet for korrosjonsbeskyttelse under lagring og transport. Mercasol 607 kan benyttes for korrosjonsbeskyttelse både innen- og utendørs. Er beskyttede overflater innpakket, så øker beskyttelsestiden.

### Påføring

Overflater som skal beskyttes skal være tørre og uten smuss, rust, salt og olje. Påføring bør skje innendørs med temperaturer mellom +10 og +30°C. Mercasol 607 bør påføres med høytrykksutstyr airless pume 1:26 til 1:32 med arbeidstrykk på 3 til 5 bar. Produktet kan også påføres med luftinnblanding airmix 1:3. Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved +23°C og 50%RH, er tørketiden ca 1 time. Utstyr rengjøres med Mercasol Cleaner eller White Spirit.

### Emballsje

43400408 / 20-ltr  
43400721 / 208-ltr

### Tekniske data

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Farge:                   | Lysebrun                            |
| Filtype:                 | Voksaktig                           |
| Viskositet:              | 0,88 g/cm <sup>3</sup>              |
| Tørrhalt:                | 45 %                                |
| Løsningsmiddel:          | White Spirit < 0,1 % aromatics      |
| Filmtykkelse:            | 60 µm våt film gir 15 µm tørr film  |
| Vaskbar med:             | Mercasol Cleaner eller White Spirit |
| Temperatur ved påføring: | 15 - 25° C                          |
| Materialforbruk:         | 0,06 liter/ m <sup>2</sup>          |
| Lagringstid:             | 12 måneder                          |
| Lagringsforhold:         | 5 - 35° C                           |

**For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller anbefaling på emballasjen**

Utgave: 18.08.2015



Auson AB, Kungsbacka, Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

