

Produktdatablad



MERCASOL 10

Issued: 04.02.2014 TBE

Bruksområde

Mercasol 10 er beregnet for private forbrukere og mindre verksteder for rustbeskyttelse av kanaler, falser og hulrom på kjøretøy, spesielt der man ønsker et mindre iøynefallende produkt som også har mindre innhold av løsningsmiddel. Mercasol 10 kan i meget tynne skikt også brukes som forbehandling på åpne flater i kombinasjon med Mercasol 3 og Mercasol 3 AL understellsmasse.

Egenskaper

Mercasol 10, som er godkjent i henhold til SS 18 65 11, er en løsningsmiddelbasert (aromatfri white spirit) godt penetrerende antirustprodukt basert på bl. a. voks, sulfonat samt olje og har veldig gode rustbeskyttelsesegenskaper over lang tid. Mercasol 10 har et mindre innhold av løsningsmiddel enn hva som er vanlig på tilsvarende produkter. Produktet er harmonitestet med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer på markedet og er godkjent for anvendelse på et flertall av markedets bilmerker, både på kjøretøy med voksbasert originalbeskyttelse samt på øvrig forekommende rustbeskyttelsessystem. Mercasol 10 er delvis oksidativt tørkende.

Forbehandling

Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende.

Påføring

Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.

Mercasol 10 spray er utstyrt med spraydyse samt munnstykke for hulrom.

Anbefalt filmtykkelse

150µm våtfilm, som gir ca 90µm tørr film. Spraybokser inneholder mindre tørrstoff og det kan da være nødvendig å legge to lag for å oppnå anbefalt tykkelse tørrfilm. Ved grunning på understell skal max 70µm våtfilm legges.

Forbruk

Ca 0,15 liter/m².

Rengjøring

Utstyr rengjøres med white spirit. Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.

Tørketider og overmalbarhet

Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 16 timer. Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man ovenpå kan påføre Mercasol 3 og Mercasol 3 AL.

Forpakning

600 ml sprayboks

Sikkerhet, håndtering og lagring

Se sikkerhetsdatablad (HMS) for produktet på www.mercasol.no

Ved håndtering i henhold til gitte forskrifter er lagringstiden 24 måneder.

enger&hedlund AS

Adresse:
E-post:
Web adresse:
Telefon:

Boks 16, 3401 Lier
info@engerhedlund.no
www.engerhedlund.no
+4792264939

Produktdatablad

MERCASOL 10

Issued: 04.02.2014 TBE

Tekniske data (1 ltr flaske)

Egenskap	Opplysning	Testmetode
Farge	Transparent	-
Filmtype	Voksaktig	-
Pentrasjon	> 70mm i 50µm spalt	SS 18 60 23
Korrosjonsbeskyttelse I spalt	Ri 0	SS 18 60 24
På åpen overflate, Fe	Ri 0	SS 18 60 26
På åpen overflate, AL	A9	SS 18 60 26
Festeevne ved kulde	Ingen sprekkdannelse eller flassing ved -20°C	SS 18 60 12 SS 18 60 22
Løsningsmiddel	White Spirit < 0,1% aromater	-
Flammepunkt	~ +40°C	ISO 2719
Tørrstoff vekt	~ 63%	ISO 3251
Tørrstoff volum	~ 60%	-
Viskositet	~ 19mPas	Rheomat 30
Densitet	~ 0,87g/cm ³	SS 18 41 11 ISO 2811

Ovenstående teknisk informasjon er ment som retningslinjer og hverken eksakte verdier eller øvre repektive nedre grense ved variasjoner. Informasjonens hensikt er å gi en allmenn beskrivelse av produktets tekniske kvalitet. Informasjonen utgjør ingen garanti hva angår produktets spesifikke egenskaper eller produktets velegnethet på et spesielt bruksområde. Da produsent Auson AB ikke har kontroll over de forhold produktet håndteres og påføres på etter levering har produsenten kun ansvar for produktets tekniske kvalitet i henhold til de tiltak som fremgår av produsentens "allmenne salgs- og leveringsbestemmelser".