

# Mercasol 825

## Vannbasert antirustmiddel

### Generelt

Mercasol 825, er et tiksotropisk, vannbasert antirustmiddel som etter tørking danner en myk fett film. Produktet er tatt frem til kunder som ønsker spesielle egenskaper for penetrasjon og drypp fri 10 min etter påføring.

### Bruksområde

Mercasol 825 er beregnet for bruk ved profesjonell innvendig antirustbehandling av hulrom, dører, panser og luker på kjøretøy. Som slitasjebeskyttelse på understellet anbefales Mercasol 847AL, som også er et HS-produkt. For rustbeskyttelse av falser, kanaler og hulrom på understellet skal Mercasol 831ML benyttes.

### Påføring

Påføring skal skje innendørs ved temperaturer mellom +15 og +25°C. Mercasol 825 er beregnet å bli påført med airless høytrykkspumpe 1:26 til 1:32 og et arbeidstrykk på 4 til 6 bar. Spesielle munnstykker og dyser med mindre åpning skal benyttes. For beste resultat er det veldig viktig at instruksjoner følges og at anbefalt våtfilmtykkelse oppnås. For stor våtfilmtykkelse kan forårsake at produktet etterrenner etter lenger tid enn ønskelig. Produktet bør røres om før og under langvarig forbruk. Utstyr rengjøres med white spirit. Spill og overflødig produkt tas bort white spirit eller Mercasol Cleaner. Naken plast skal rengjøres umiddelbart for å unngå misfarging.

### Emballasje

41701800 / 1000-lit container  
41700722 / 208-lit fat

### Tekniske data

Kulør:	Beige
Konsistens:	Tixotropisk
Filmtype:	Fettaktig
Densitet ved 20° C:	990 ± 20 kg / m <sup>3</sup>
Tørrstoff:	35 ± 3 %
Filmtykkelse:	40 - 80 um
Temperatur ved påføring:	15 - 25° C
Vaskbar med:	White Spirit eller Mercasol Cleaner
Lagringstid:	12 måneder – MÅ OPPBEVERES FROSTFRITT
Lagringsforhold:	5 - 35° C

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller informasjon på emballasjen.

Issue: 11.08.2014



Auson AB, Kungsbacka, Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

