

Mercasol 827

Miljøtilpasset antirustmiddel med lavere andel løsningsmiddel

Generelt

Mercasol 827, som er godkjent etter SS 18 65 11, er et løsningsmiddelbasert (alifatisk white spirit), vel penetrerende, delvis oksidativt tørkende antirustmiddel, basert på voks, sulfonat samt olje og har meget gode rustbeskyttelsesegenskaper over lang tid. Produktet har også en markant mindre egenlukt enn konvensjonelle produkter. Mercasol 827 er et HS-produkt med sammenlikningsvis liten andel løsningsmiddel - ca 20 vekt%. Takket være det høye tørrstoffinnholdet og de gode rustbeskyttelsesegenskapene, kreves et mindre våtskikt som dermed gir et lavere forbruk og som teoretisk er ca 50% av den for konvensjonelle produkter. Mercasol 827 er testet og fungerer med de fleste av de på markedet forekommende bilmerkens antirustsystem. Mercasol 827 er ikke beregnet for bruk som primer og kan derfor ikke bli påført slitastbeskyttelse utenpå.

Bruksområde

Mercasol 827 er beregnet for bruk ved profesjonell innvendig antirustbehandling av hulrom, dører, panser og luker på kjøretøy. Som slitastbeskyttelse på understellet anbefales Mercasol 847AL, som også er et HS-produkt. For rustbeskyttelse av falsar, kanaler og hulrom på understellet skal Mercasol 831ML benyttes.

Påføring

Påføring skal skje innendørs ved temperaturer mellom +15 och +25°C. Mercasol 827 er beregnet å bli påført med airless høytrykkspumpe 1:26 til 1:32 og et arbeidstrykk på 4 til 6 bar. Spesielle munnstykker og dyser med mindre åpning skal benyttes. For beste resultat er det veldig viktig at instruksjoner følges og at anbefalt våtfilmtykkelse oppnås. For stor våtfilmtykkelse kan forårsake at produktet etterrenner etter lenger tid enn ønskelig. Produktet bør røres om før og under langvarig forbruk. Luftblanding skal unngås. Utstyr rengjøres med white spirit. Spill og overflødig produkt tas bort med white spirit eller Mercasol Cleaner. Naken plast skal rengjøres umiddelbart for å unngå misfarging. Tørketider er avhengig av temperatur, luftutveksling og luftfuktighet, ved +23°C, normal luftutveksling og 50%RH er tørketiden ca 16 timer.

Emballasje

42800701 / 60-lit fat
42800721 / 208-lit fat
42800800 / 1000-lit container

Tekniske data

Kulør:	Transparent
Konsistens:	Tixotropisk
Filmtype:	Voksaktig
Densitet ved 20° C:	980 ± 20 kg / m ³
Tørrstoff vekts %:	80 ± 3
Løsningsmiddel:	Lavaromatisk White spirit
Filmtykkelse:	100 um våt / 80 um tørr film
Temperatur ved påføring:	15 - 35° C
Vaskbar med:	White Spirit eller Mercasol Cleaner
Lagringstid:	12 måneder
Lagringsforhold:	5 - 30° C

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller informasjon på emballasjen.

Issue: 30.04.2014

enger&hedlund AS

Adresse:
E-post:
Web adresse:
Telefon:

Boks 16, 3401 Lier
info@engerhedlund.no
www.engerhedlund.no
+4792264939

