

Produktdatablad

MERCASOL 849

Issued: 30.04.2014 TBE

Bruksområde

Mercasol 849 er et tiksotropisk produkt med høyt innhold av tørrstoff, bestående av bitumen, vokser, rustbeskyttelsesinhibitorer og lavaromatisk løsningsmiddel. Benyttes ved profesjonell antirustbehandling av understell på kjøretøy hvor man ønsker mindre løsningsmiddelinnhold eller muligheten for å påføre et tykkere skikt. Mercasol 849 gir en sort beskyttelsesfilm og er spesielt egnet på overflater som er ekstra utsatt for stensprut og liknende. For antirustbehandling av kanaler og hulrom på understell skal Mercasol 831 ML, Mercasol 827, Mercasol Transparent ML eller Mercasol 917 Non-Drip brukes før påføring av Mercasol 849. Tynn produkt skal ikke brukes som primer på understell før påføring av Mercasol 849.

Egenskaper

Mercasol 849, er en løsningsmiddelbasert (aromatfri white spirit) slitesterk understellmasse basert på bl. a. bitumen og voks og har meget gode og langtid rustbeskyttelsesegenskaper. Produktet er harmonisert med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer på markedet og er godkjent for anvendelse på et flertall av markedets bilmerker, både på kjøretøy med voksbasert originalbeskyttelse samt på øvrig forekommende rustbeskyttelsessystem.

Forbehandling

Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende.

Påføring

Innendørs påføring i temperaturer mellom + 25°C og + 40°C.

Mercasol 849 påføres med høytrykkspumpe (airless) 1:26 til 1:32 og et arbeidstrykk på 6 til 7 bar. Jet rør 30cm med TMTTC dyse skal brukes. Viskositeten er noe høyere enn hos konvensjonelle produkter og krever derfor en pumpe som gir bra nok trykk. Produktet skal varmes til min 25°C før påføring. Rådgiving og utstyr føres av Enger & Hedlund AS.

Anbefalt filmtykkelse

400µm våtfilm, som gir ca 300µm tørr film.

Forbruk

Ca 0,40 liter/m².

Rengjøring

Utstyr rengjøres med white spirit. Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.

Tørketider og overmalbarhet

Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 6 timer. Før et behandlet kjøretøy kan utsettes for kraftig steinsprut og liknende, som på en grusvei, bør man vente til en uke etter påføring.

Emballasje

1000 ltr container, 208 ltr fat, 60 ltr fat

enger&hedlund AS

Adresse:
E-post:
Web adresse:
Telefon:

Boks 16, 3401 Lier
info@engerhedlund.no
www.engerhedlund.no
+4792264939

Produktdatablad

MERCASOL 849

Issued: 30.04.2014 TBE

Sikkerhet, håndtering og lagring

Se sikkerhetsdatablad (HMS) for produktet på www.mercasol.no

Tekniske data

<u>Egenskap</u>	<u>Opplysning</u>
Kulør	Sort
Konsistens	Tyktflytende
Filmtype	Voksaktig
Densitet ved 20 °C	1220 +- 20kg/m ³
Tørrstoff	83 ± 3 %
Løsningsmiddel	Lavaromatisk White Spirit
Filmtykkelse ved påføring	300-500 µm
Temperatur ved påføring	25 - 40 °C
Lagringstid:	12 måneder
Lagringsforhold:	< 35 °C

Ovenstående teknisk informasjon er ment som retningslinjer og hverken eksakte verdier eller øvre repektive nedre grense ved variasjoner. Informasjonens hensikt er å gi en allmenn beskrivelse av produktets tekniske kvalitet. Informasjonen utgjør ingen garanti hva angår produktets spesifikke egenskaper eller produktets velegnethet på et spesielt bruksområde. Da produsent Auson AB ikke har kontroll over de forhold produktet håndteres og påføres på etter levering har produsenten kun ansvar for produktets tekniske kvalitet i henhold til de tiltak som fremgår av produsentens "allmenne salgs- og leveringsbestemmelser".