

# Produktdatablad

## MERCASOL 917 ND

Issued: 02.08.2010 TBE

### Bruksområde

Mercasol 917 Non-Drip er beregnet for bruk ved industriell og profesjonell antirustbehandling av hulrom, plateskjøter og kanaler på kjøretøy, spesielt der man ønsker et mindre løynefallende produkt med mindre etterrenning. Produktet kan også brukes som grunning på åpne flater før påføring av tykkere beskyttelsesfilm (tykkstoff) på kjøretøy. Som tykkere beskyttelsesfilm (tykkstoff) anbefales Mercasol 847 AL.

### Egenskaper

Mercasol 917 Non-Drip er en løsningsmiddelbasert (aromatfri white spirit) godt penetrerende transparent antirustprodukt basert på bl. a. voks, sulfonat samt olje og har veldig gode rustbeskyttelsesegenskaper over lang tid. Ønsker man et tykkere lag tynnstoff kan dette legges uten at sig oppstår. Mercasol 917 Non-Drip er harmonitestet med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer på markedet og er godkjent for anvendelse på et flertall av markedets bilmerker, både på kjøretøy med voksbasert originalbeskyttelse samt på øvrig forekommende rustbeskyttelsessystem. Produktet trenger omrøring før bruk.

### Forbehandling

Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende.

### Påføring

Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.

Mercasol Transparent ML påføres med høytrykkspumpe (airless) 1:26 til 1:32 og et arbeidstrykk på 3 til 5 bar. Produktet kan også påføres med lavtrykkspumpe 1:3 med luftinnblanding (airassisted). Ved påføring med luftinnblanding anbefales rengjøring av pistol i forbindelse med bytte av fat.

### Anbefalt filmtykkelse

200µm våtfilm, som gir ca 110µm tørr film.

### Forbruk

Ca 0,20 liter/m<sup>2</sup>.

### Rengjøring

Utstyr rengjøres med white spirit. Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.

### Tørketider og overmalbarhet

Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 6 timer. Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man ovenpå kan påføre Mercasol 847 AL.

### Forpakning

1000 ltr container, 208 ltr fat

### Sikkerhet, håndtering og lagring

Se sikkerhetsdatablad (HMS) for produktet på [www.mercasol.no](http://www.mercasol.no)  
Ved håndtering i henhold til gitte forskrifter er lagringstiden 12 måneder.

**enger&hedlund AS**

Adresse:  
E-post:  
Web adresse:  
Telefon:

Boks 16, 3401 Lier  
info@engerhedlund.no  
[www.engerhedlund.no](http://www.engerhedlund.no)  
+4792264939

# Produktdatablad

## MERCASOL 917 ND

Issued: 02.08.2010 TBE

### Tekniske data

<u>Egenskap</u>	<u>Opplysning</u>	<u>Testmetode</u>
Farge	Transparent	-
Filmtype	Voksaktig	-
Pentrasjon	> 95mm	TTM 1.97.1234 2006, p.4.10
Korrosjonsbeskyttelse	> 600 timer	TTM 1.97.1234 2006, p.4.9
Festeevne ved kulde	Ingen sprekke dannelse eller flassing ved -20°C	SS 18 60 12 SS 18 60 22
Flammepunkt	~ +40°C	ISO 2719
Tørrstoff vekt	~ 53%	ISO 3251
Tørrstoff volum	~ 47%	-
Viskositet	~ 45mPas	Rheomat 30
Densitet	~ 0,90g/cm <sup>3</sup>	SS 18 41 11 ISO 2811

Ovenstående teknisk informasjon er ment som retningslinjer og hverken eksakte verdier eller øvre repektive nedre grense ved variasjoner. Informasjonens hensikt er å gi en allmenn beskrivelse av produktets tekniske kvalitet. Informasjonen utgjør ingen garanti hva angår produktets spesifikke egenskaper eller produktets velegnethet på et spesielt bruksområde. Da produsent Auson AB ikke har kontroll over de forhold produktet håndteres og påføres på etter levering har produsenten kun ansvar for produktets tekniske kvalitet i henhold til de tiltak som fremgår av produsentens "allmenne salgs- og leveringsbestemmelser".

**enger&hedlund AS**

Adresse:  
 E-post:  
 Web adresse:  
 Telefon:

Boks 16, 3401 Lier  
 info@engerhedlund.no  
[www.engerhedlund.no](http://www.engerhedlund.no)  
 +4792264939