

Geveguard 613

Transparent transport- og lagringsbeskyttelse

Generelt

Geveguard 613 er en spesielt tilpasset blanding av vokser i en løsning av alifatisk white spirit. Voksblandningen har egenskaper som gir meget god vedheft og korrosjonsbeskyttende egenskaper. Ettersom Geveguard 613 er transparent er det i enkelte tilfeller mulig å hoppe over fjerning av produktet etter transport eller lagring. Innvirkning på malte overflater er liten, men bør testes i hver påføring.

Bruksområde

Geveguard 613 er en transparent voks-blanding i løsningsmiddel, beregnet å benyttes for industriell transportbeskyttelse og lagringsbeskyttelse. Produktet er bra der beskyttelsesegenskapene ønskes i kombinasjon med krav på kortere tørketid og ikke aromatisk innhold.

Påføring

Overlfater som er beregnet å behandles skal være tørre, rene og uten rust, fett og olje. Påfør med høytrykksutstyr 1: 26 > med et arbeidstrykk på 3-5 bar. Produktet kan også påføres med luftinnblanding (airmix) 1:3 eller spraypistol. Geveguard 613 kan brukes uten utblanding. Tørketiden er avhengig av temperatur, luftsirkulasjon og fuktighet. I sprøyteboks med relativt høy luft-sirkulasjon, er tørketiden ca 10 min til tørr overflate, ved + 20° C og 50% RH. Ved mindre luft-sirkulasjon er tørketiden ca 15-25 min. Lengre lagringstid enn 6 måneder eller lagring ved for lave temperaturer kan føre til økt viskositet, som kan ha innvirkning ved påføring og medføre en ujevn produktfordeling.

Emballasje

44500408 / 20-ltr spann
44500721 / 208-ltr fat

Tekniske data

Kulør:	Transparent
Konsistens:	Flytende
Filmtype:	Voks, ikke klebrig
Densitet:	770 ± 20 kg /m ³
Tørrhalt:	13 ± 3 %
Løsningsmiddel:	White Spirit
Filmtykkelse:	25-200 µm våt film/ 3-23 µm tørr
Temperatur ved påføring:	15 - 25° C
Vaskbar med:	Mercasol Cleaner eller White Spirit
Materialforbruk:	0,025 - 0,2 ltr/m ²
Lagringsforhold:	5 - 30° C
Lagringstid:	6 måneder

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller anbefaling på emballasjen.

Utgave: 18.08.2015



Auson AB, Kungälv, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

