

# Produktdatablad

## MERCASOL 2

Issued: 04.02.2014 TBE

### Bruksområde

Mercasol 2 er en transparent rustbeskyttelse beregnet for private forbrukere og mindre verksteder for rustbeskyttelse av kanaler, falser og hulrom på kjøretøy. Mercasol 2 er primært beregnet for bruk på overflater der man ønsker en mindre iøynefallende og ikke klebrig rustbeskyttelse, f.eks. i dører, panser og bakluke på biler samt verktøy og utstyr. Mercasol 2 kan også brukes som rustbeskyttelse på falser og i hulrom.

### Egenskaper

Mercasol 2 er en løsningsmiddelbasert (aromatfri white spirit) penetrerende transparent antirustprodukt som etterlater en tørr og klebefri overflate. Mercasol 2 er basert på voks og sulfonat som gir en god beskyttelse i lang tid.

### Forbehandling

Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende.

### Påføring

Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.

Mercasol 2 på 1 ltr flaske er primært ment å påføre med lufttrykkpistol med utstyr som f.eks. hulromslanger. Mercasol 2 spray er utstyrt med spraydyse samt munnstykke for hulrom.

### Anbefalt filmtykkelse

50µm våtfilm, som gir ca 10µm tørr film ved bruk av 1 ltr flaske. Sprayboks inneholder mindre tørrstoff og det kan da være nødvendig å legge to lag for å oppnå anbefalt tykkelse tørrfilm.

### Forbruk

Ca 0,05 liter/m<sup>2</sup>. (1 ltr flaske)

### Rengjøring

Utstyr rengjøres med white spirit. Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.

### Tørketider og overmalbarhet

Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 8 timer. Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man ovenpå kan påføre Mercasol 3 og Mercasol 3 AL.

### Forpakning

1 ltr flaske og 600 ml sprayboks

### Sikkerhet, håndtering og lagring

Se sikkerhetsdatablad (HMS) for produktet på [www.mercasol.no](http://www.mercasol.no)  
Ved håndtering i henhold til gitte forskrifter er lagringstiden 24 måneder.

# Produktdatablad

## MERCASOL 2

Issued: 04.02.2014 TBE

### Tekniske data (1 ltr flaske)

<u>Egenskap</u>	<u>Opplysning</u>	<u>Testmetode</u>
Farge	Transparent -	
Filmtype	Voksaktig, klebefri	-
Pentrasjon	> 20mm	SS 18 60 23
Løsningsmiddel	White Spirit < 0,1% aromater	-
Flammepunkt	~ +30°C	ISO 2719
Tørrstoff vekt	~ 25%	ISO 3251
Tørrstoff volum	~ 20%	-
Viskositet	~ 15s	ISO 2431 no 4
Densitet	~ 0,84g/cm <sup>3</sup>	SS 18 41 11 ISO 2811

Ovenstående teknisk informasjon er ment som retningslinjer og hverken eksakte verdier eller øvre repelktive nedre grense ved variasjoner. Informasjonens hensikt er å gi en allmenn beskrivelse av produktets tekniske kvalitet. Informasjonen utgjør ingen garanti hva angår produktets spesifikke egenskaper eller produktets velegnethet på et spesielt bruksområde. Da produsent Auson AB ikke har kontroll over de forhold produktet håndteres og påføres på etter levering har produsenten kun ansvar for produktets tekniske kvalitet i henhold til de tiltak som fremgår av produsentens "allmenne salgs- og leveringsbestemmelser".