

# Produktdatablad

## MERCASOL 4S

Issued: 04.02.2014 TBE

### Bruksområde

Mercasol 4S brukes som slite- og korrosjonsbeskyttelse under innerskjermer, i hjulhus og på understellet for øvrig, der en ekstra kraftig beskyttelse ønskes. I tykkere lag gir produktet også en bra lyddepnende effekt.

### Egenskaper

Mercasol 4S er et høytiksotropisk, fiberforsterket produkt, bestående av bitumen, vokser og lavaromatisk løsningsmiddel. For å oppnå best resultat, bruk Mercasol 1 som forbehandling før påføring av Mercasol 4S.

Produktet er harmonisert med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer på markedet og er godkjent for anvendelse på et flertall av markedets bilmerker, både på kjøretøy med voksbasert originalbeskyttelse samt på øvrig forekommende rustbeskyttelsessystem.

### Forbehandling

Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende. Bruk Mercasol 1 på åpne flater, i hulrom, kanaler o.l før påføring av Mercasol 4S.

### Påføring

Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.

Mercasol 4S på 1 ltr flaske er primært ment å påføre med lufttrykkpistol. Kan også påføres med pensel e.l.

### Anbefalt filmtykkelse

2-5 mm, avhengig av eksponering og tiltenkt beskyttelse

### Forbruk

2-5 liter/m<sup>2</sup>.

### Rengjøring

Utstyr rengjøres med white spirit. Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.

### Tørketider

Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 8 timer.

### Forpakning

1 ltr flaske, 20 liter spann

### Sikkerhet, håndtering og lagring

Se sikkerhetsdatablad (HMS) for produktet på [www.mercasol.no](http://www.mercasol.no)

Ved håndtering i henhold til gitte forskrifter er lagringstiden 24 måneder.

# Produktdatablad

## MERCASOL 4S

Issued: 04.02.2014 TBE

### Tekniske data (1 ltr flaske)

Konsistens:	Høytixotropisk
Farge	Svart
Densitet ved 20°C	1040+-50kg/m <sup>3</sup>
Tørrstoff vekt	76 +-3%
Flammepunkt	+40°C
Brannklasse	2 b
Løsningsmiddel	White Spirit
Aromatinnhold i løsningsmiddel	3%
Anbefalt filmtykkelse:	0,5-1,5mm
Beste påføringstemperatur:	15-25 °C
Kan fjernes med:	White Spirit eller avfettingsmiddel

Ovenstående teknisk informasjon er ment som retningslinjer og hverken eksakte verdier eller øvre repektive nedre grense ved variasjoner. Informasjonens hensikt er å gi en allmenn beskrivelse av produktets tekniske kvalitet. Informasjonen utgjør ingen garanti hva angår produktets spesifikke egenskaper eller produktets velegnethet på et spesielt bruksområde. Da produsent Auson AB ikke har kontroll over de forhold produktet håndteres og påføres på etter levering har produsenten kun ansvar for produktets tekniske kvalitet i henhold til de tiltak som fremgår av produsentens "allmenne salgs- og leveringsbestemmelser".