

Noxudol 300



Løsningsmiddelfri understellsmasse

Generelt

Noxudol 300 er et løsningsmiddelfritt, tykflytende (tixotropisk) og kjemisk armert rustbeskyttelse for undertellet forsterket med effektive rustbeskyttelsestilsatser. Ettersom produktet ikke inneholder noe løsningsmiddel, blir tørkingen kjemisk og den kommer igang etter ca 1 døgn. Filmen blir gjennomtørr på 3-7 dager avhengig av temperatur og filmtykkelse.

Bruksområde

Noxudol 300 er først og fremst beregnet å brukes som rustbeskyttelse på kjøretøys understell. Produktet er meget effektivt også i tynne skikt og kan derfor med fordel benyttes på komponenter under bilen. **Noxudol 300** kan også benyttes som transport og lagringsbeskyttelse for maskiner, maskindeler, stålkonstruksjoner mm. Gir bra beskyttelse mot veisalt. Produktet er vann- og fuktavvisende.

Påføring

1. Rengjør overflaten som skal behandles fra rust, farge og smuts. Høytrykksvask gir best resultat. La overflaten tørke ordentlig. Påfør med høytrykkspumpe (airless) 1: 26 med gjennomstrømningsvarmer eller annen oppvarming, sprøyetpistol eller pensel. Påfør flere skikt med **Noxudol 300** der ekstra slitasjebeskyttelse ønskes. Dog får understellet ikke utsettes for kraftig vannsprut innen 24 timer. Produktet krever lengre tørketid enn løsningsmiddelsbaserte produkter. Derfor kan den ved høye temperaturer, som f.eks. ved eksosrør og motor, dryppe noe de første dagene. Anbefalt materialtemperatur minimum 25°C. Ved høyere temperatur kan materialtrykket senkes.

Emballasje:

37300408 / 20-lit spann
37300701 / 60- lit fat
37300721 / 208-lit fat
37300800 / 1000-lit container

Tekniske data

Kulør:	Svart
Konsistens:	Tixotropisk
Filmtype:	Voksaktig
Densitet ved 20° C	1090 ± 20 kg/m ³
Tørrhalt:	> 97 %
Filmtykkelse:	100 - 350µm
Temperatur ved påføring:	25 - 40° C
Vaskbar med:	Antol HK eller White Spirit
Flyktig løsningsmiddel:	< 0,5 %
Munnstykke størrelse:	0,011 eller større
Lagringstid:	12 måneder
Lagringsforhold:	< 35° C

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller anbefalinger på emballasjen.

Utgåva: 2013-10-09



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

Noxudol